

RAPPORTO DI PROVA

153222 / 5

Ricevimento campione: 01-02-13
Esecuzione prova: 11-02-13
Emissione rapporto: 11-02-13

Denominaz.campione: WENGE'.

CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA ANDREA DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALIA

Riflessione speculare EN 13722:2004

Angolo di incidenza dello strumento: 60°

Tipo di superficie: Superficie lavorata o a fibratura aperta (secondo paragrafo 8.2 della norma)

Risultati della prova:

Provini n°	Valori singoli gloss
1	10,2
2	10,7
3	10,5
4	10,2
Valore medio	10,4
Scarto tipo	0,2

Incognita estesa con un intervallo di confidenza del 95% (fattore di copertura k=2) :

- a 20° = 2,94 %
- a 60° = 3,02 %
- a 85° = 2,94 %

CONFORMITA':

- La riflessione speculare del campione in prova soddisfa i requisiti previsti dalla norma UNI 11191:2006 (Tavoli e scrivanie per videoterminali).

Note:

- Non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Il cliente ha chiesto di non eseguire l'invecchiamento ed il condizionamento.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca
temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon