

RAPPORTO DI PROVA**57167 / 1**

Ricevimento campione: 30-03-05

Esecuzione prova: 11-04-05

Emissione rapporto: 14-04-05

Denominaz. campione: ALLUMINIO - CENTRUFFICIO

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY**Riflessione speculare EN 13722/04**

Angolo di incidenza dello strumento: 60°



Risultati della prova:

Provini n°	Valori singoli gloss
1	17,3
2	16,9
3	16,8
4	17,6
5	17,7
6	16,4
Valore medio	17,1
differenza valori estremi	1,3
differenza valori estremi su valore medio (%)	4,0
Scarto tipo	0,50

La riflessione speculare del campione in prova soddisfa i requisiti previsti dal prUNI U41.10.105.0:98

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- il cliente ha chiesto di non eseguire l'invecchiamento ed il condizionamento;

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Spriano

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.