

**RAPPORTO DI PROVA****153226 / 1**Ricevimento campione: 01-02-13  
Esecuzione prova: 11-02-13  
Emissione rapporto: 11-02-13  
Denominaz.campione: AVORIO.CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.  
VIA ANDREA DORIA 19/21  
20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
ITALIA**Riflettanza (colore) della superficie EN 13721:2004**Strumento utilizzato: Spettrofotometro Datacolor Spectraflash SF 600 plus CT  
Geometria: d/8  
Illuminante: D65  
Osservatore: 10 °  
Intervallo lunghezza d'onda: 360 ÷ 700 nm a incrementi di 10 nm  
Riflessione speculare: inclusa

## Risultati:

Provini	Fattore di luminosità Y (%)
1	64,2
2	64,2
3	64,2
4	64,2
5	64,2
6	64,2
7	64,1
8	64,1
9	64,1
Valore medio	<b>64,2</b>
Scarto tipo	0,01

Nel campo di applicazione della norma vengono escluse riflettanze estreme (valori < 15 % e > 75 %) in quanto non è garantita una sufficiente precisione.

Incertezza estesa con un intervallo di confidenza del 95% (fattore di copertura k=2): 1,14 %.

## CONFORMITA':

- Il colore del campione in prova soddisfa i requisiti previsti dalla norma UNI 11190:2006 (Tavoli e scrivanie per videotermini).

## Note:

- Non è stata eseguita l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- Il cliente ha chiesto di non eseguire l'invecchiamento ed il condizionamento.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
Dot. Andrea Giavon