

RAPPORTO DI PROVA**156017 / 1**Ricevimento campione: 15-03-13
Esecuzione prova: 03-04-13
Emissione rapporto: 04-04-13FRATI LUIGI S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 58
46030 POMPONESCO (MN)
ITALIA

Denominaz.campione: Pannello truciolare nobilitato wenge' fin. poro arioso

Tendenza a ritenere lo sporco UNI 9300:1988 + A 276:1989

Prodotto sporcante utilizzato : Biossido di titanio.

Risultati della prova:

Valutazione	Osservazioni
4	Moderato cambiamento di lucentezza.
4	Moderato cambiamento di lucentezza.

Livello di prova raggiunto :	4
------------------------------	----------

Note

- Non è stata effettuata né l'identificazione analitica, né la verifica della destinazione d'uso del materiale sottoposto a prova.
- La pulizia è stata fatta con le seguenti modalità:
 - > il tempo massimo di pulizia è di 3 minuti;
 - > la pulizia è effettuata in senso rotatorio salvo il caso di campioni che presentino una superficie strutturata con una chiara direzionalità. In tali casi il movimento viene effettuato anche parallelamente alla direzionalità del campione se l'effetto pulente risulta maggiormente efficace.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon