

TEKNIK COLLECTION

NEW COLOURS
COLLECTION

opaco opaque

ORIENT | ORIENT FR

CENTROFFICIO
spa

ORIENT



55002
240 - 300 cm



55005
240 - 300 cm



55008
240 - 300 cm



55029
240 cm



55027
240 cm



55025
240 cm



55013
240 cm



55007
240 cm



55011
240 cm



55009
240 cm



55022
240 cm



55021
240 cm

ORIENT FR

NEW

NEW

	5502F 300 cm
	5529F 300 cm
	5526F 300 cm
	5504F 300 cm
	5501F 300 cm
	5509F 300 cm

Composizione <i>Composition</i>	100% Poliestere spalmato acrilico, senza PVC, privo di alogeni <i>100% Polyester, acrylic coating, PVC free, halogen free</i>
Altezza tessuto <i>Width</i>	240 - 300 cm (Dipende dai colori) <i>240 - 300 cm (Depending on colours)</i>
Spessore <i>Thickness</i>	0,35 mm
Peso <i>Weight</i>	150 g/m ²
Resistenza alla luce (scala 1-8) <i>Lightfastness (scale 1 to 8)</i>	6-7
Tossicità <i>Toxicity</i>	nulla <i>non-toxic</i>
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	ORIENT FR: Classe 1 (IT)
Manutenzione <i>Maintenance</i>	Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa, dopodiché pulire con un panno umido o spugna senza strofinare eccessivamente. Lasciare la tenda abbassata finché non è completamente asciutta. Non usare solventi, sostanze chimiche o abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. <i>Remove dust with vacuum cleaner or compressed air and then gently clean with a damp sponge without excessive rubbing. Leave the blind down until completely dry. Do not use solvents or any other chemical or abrasive substance that might damage the fabric.</i>



ignifugo
(solo ORIENT FR)
*fire retardant
(only ORIENT FR)*



opaco
opaque



per uso interno
for indoors



senza guida o fuori
guida
*freehanging or
fabric unguided*



tessuto stampabile
printable fabric



REACH compliant



Standard 100
by Oeko-Tex®



Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.

ORIENT | ORIENT FR

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %
 SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

ORIENT	Cod.	Ts	Rs	As	Tessuto + vetro - Fabric + glazing	gtot INTERNAL blind	
						gv=0.59 glazing C	class
	55002	16	72	12		0,34	2
	55005	33	59	8		0,41	1
	55008	8	52	40		0,43	1
	55029	17	64	19		0,46	1
	55027	16	70	14		0,35	1
	55025	16	39	45		0,40	1
	55013	13	36	41		0,46	1
	55007	12	21	67		0,42	1
	55011	7	48	45		0,44	1
	55009	7	8	85		0,48	1
	55022	6	41	53		0,38	1
	55021	7	21	72		0,50	0

ORIENT FR	Cod.	Ts	Rs	As	Tessuto + vetro - Fabric + glazing	gtot INTERNAL blind	
						gv=0.59 glazing C	class
	5502F	28	63	9		0,37	1
	5529F	20	56	24		0,39	1
	5526F	11	37	52		0,45	1
	5504F	8	49	43		0,41	1
	5501F	11	44	45		0,43	1
	5509F	14	31	55		0,47	1

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %
 SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Ts	Trasmissione energia solare % <i>Solar Transmittance %</i>
Rs	Riflessione solare % <i>Solar Reflection %</i>
As	Assorbimento solare % <i>Solar Absorbtion %</i>
gtotⁱ	Fattore solare interno <i>Internal solar factor</i> Valori di isolamento dalla luce e dal calore <i>Light and heat protection values</i> Ts+Rs+As = 100% dell'energia incidente Ts+Rs+As = 100% total energy

COMFORT CLASSIFICATION
 According to EN 14501 standard

0	effetto molto scarso <i>very little effect</i>
1	effetto scarso <i>little effect</i>
2	effetto moderato <i>moderate effect</i>
3	effetto buono <i>good effect</i>
4	effetto ottimale <i>very good effect</i>

gv = 0,59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)
gv = 0,32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)
 Orient: campioni testati sulla base della norma UNI EN 13363-1.
 Orient FR: campioni testati sulla base della norma UNI EN ISO 52022-1.

gv = 0.59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m² K)
gv = 0.32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m² K)
 Orient: samples tested based on the UNI EN 13363-1 standard.
 Orient FR: samples tested based on the UNI EN ISO 52022-1 standard.



Centruificio S.p.A.
 www.centrufficio.it